



Définition

- Peinture murale satinée à base de résine synthétique phase aqueuse

Destination

- Intérieur
- Plafonds et surfaces murales
- Locaux sanitaires, de service et d'habitation

Qualités dominantes

- Très opacifiant et garnissant
- Facile d'utilisation
- Grande blancheur
- Résistant à l'usure

Caractéristiques générales

Classification AFNOR	: Famille I classe 7a2 (NF T 36-005).
Subjectiles	: Plâtre, enduit à l'eau, panneaux de plâtre enrobés de carton, enduit de ciment, béton, tissus de verre, textures à peindre, bois, etc. Anciennes peintures propres, adhérentes et dépolies si nécessaire.
Liant	: Résine synthétique en dispersion aqueuse.
Pigment	: Dioxyde de titane rutile.
Diluant	: Eau.
Extrait sec en poids	: Blanc : 55 % ± 2.
Extrait sec en volume	: Blanc : 41 % ± 3.
Masse volumique	: Blanc : 1,34 ± 0,05 g/cm ³ à 20°C.
Rendement en surface	: 9-11 m ² /l.
Brillant spéculaire	: 10-18 GU à 60° selon la norme NF EN ISO 2813.
Aspect du produit sec	: Satiné.
Résistance à l'abrasion humide	: Classe 2 selon ISO 11998 après 28 jours de séchage (perte d'épaisseur de film ≥ 5 µm et < 20 µm après 200 frottements).
Conformité aux spécifications	: Etiquetage environnemental : A+ * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (fortes émissions).
Teintes	: Existe en Blanc et Bases W et C pour réalisation des teintes avec le système à teinter Levis.
Outils	: Brosse synthétique phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm ou polyamide texturé 12 mm, pistolet pneumatique et airless.
Nettoyage des outils	: A l'eau immédiatement après l'emploi.





Dilution	: Prêt à l'emploi pour la brosse, le rouleau et l'airless. Pour le pistolet : maximum 5 % d'eau.
Temps de séchage à 23°C et 50 % H.R.	: Sec au toucher : 1 heure – Recouvrable : 6 heures.
C.O.V.	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l. Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V.
Conservation	: 2 ans minimum en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.
Conditions d'application	: - En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70 % d'humidité relative. - Doit être déposé – Ne pas tirer.
Sécurité	: - Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. - Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat. - Voir la fiche de données de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de données de sécurité par internet www.quickfds.com (fournisseur Akzo Nobel).

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence NF DTU 59-1).

Matériaux neufs : se référer aux fiches techniques des couches primaires préconisées.

Anciennes peintures : lessiver, rincer, laisser sécher. Eliminer les parties de faible adhérence. Dépoussiérer et reboucher si besoin.

Anciennes peintures en mauvais état : décaper par tout moyen approprié.





EXEMPLES DE TRAVAUX NEUFS	
Enduits en plâtre et matériaux dérivés du plâtre à épiderme cartonné, enduits au mortier de liants hydrauliques, béton, tissus de verre	1 couche de PLANICRYL PRIM Ou 1 couche d' EXPONIA DECO PRIM + 1 à 2 couches de PLANICRYL[⊕] SATIN selon le degré de finition souhaité (C = 1 couche - B = 2 couches)
EXEMPLES DE TRAVAUX DE RENOVATION	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Retoucher les parties mises à nu au primaire approprié. ▪ Revoir les irrégularités à l'enduit. ▪ Appliquer 1 à 2 couches de PLANICRYL[⊕] SATIN. 	
CONSEILS UTILES	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afin d'optimiser l'opacité, il est recommandé de teinter le primaire pour les teintes de finition pures ou très saturées. ▪ Sur plâtre neuf insuffisamment cohérent, remplacer PLANICRYL PRIM par EXPONIA DECO PRIM ou PLANIDECO PRIM (solvanté). ▪ Sur texture à peindre, appliquer systématiquement 1 couche de PLANICRYL PRIM puis 1 à 2 couches de PLANICRYL[⊕] SATIN selon la teinte retenue. 	

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

