




PLANIDECO SATIN 2010



DESCRIPTION

Peinture glycérophtalique satinée, garnissante, pochée arrondie.

CLASSIFICATION

AFNOR, Famille I classe 4a (NF T 36-005).

DOMAINE D'EMPLOI

- Intérieur.
- Portes, châssis, mobilier, radiateurs, huisseries.
- Locaux sanitaires, de service et d'habitation.

SUBJECTILES

- Bois, panneaux durs de fibres végétales, métaux ferreux et non ferreux.
- Anciennes peintures propres, adhérentes et dépolies si nécessaire.

QUALITES DOMINANTES

- Bel aspect poché masquant.
- Bonne résistance mécanique.
- Parfaite lessivabilité.
- Application aisée et résistance à la coulure.
- Grande opacité.

CARACTERISTIQUES

Liant	Résines alkydes modifiées.
Pigments	Dioxyde de titane rutile.
Solvant	Hydrocarbures aliphatiques.
Extrait sec en poids	83 % ± 2.
Extrait sec en volume	67 % ± 3.
Point d'éclair	Inférieur à 55°C.
Masse volumique	1,61 ± 0,05 g/cm ³ à 20°C.
Epaisseur du film sec	En moyenne 55 micromètres.
Conformité aux spécifications	- Etiquetage environnemental : *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .
Résistance à la coulure	Jusqu'à 300 micromètres de film humide.
Réflexion spéculaire	10 à 20 GU à 60° après 21 jours de séchage.
C.O.V.	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 299 g/l.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conditionnements	15 l – 5 l.
Conservation	2 ans en emballage d'origine non entamé.
Aspect en boîte	Peinture semi-fluide.
Aspect du produit sec	Satiné mat.
Teinte	Blanc.
Mise à la teinte	Possibilité de réaliser facilement des pastels au moyen du système LEVIS COLOR MIX (machine à teinter).
Outils	Brosse, rouleau anti-goutte ou polyamide texturé 12 mm.
Dilution	Prêt à l'emploi.
Nettoyage des outils	LEVIS BRUSH CLEANER ou diluant synthétique.
Rendement en surface	9 à 12 m ² /l.
Temps de séchage à 23°C et 50 % H.R.	Hors poussière : 3 heures - Sec : 6 heures – Recouvrable : 24 heures.
Recommandations	. Conformément au DTU 59-1 (paragraphe 6-1), la température devra être supérieure à + 8°C et l'hygrométrie inférieure à 65 % H.R. . L'aspect final ainsi que la résistance mécanique et chimique ne sont atteints qu'après 21 jours à 23°C.
Sécurité	Voir la fiche de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de sécurité par internet www.quickfds.com , (fournisseur AKZO NOBEL COATINGS).

RECONNAISSANCE DES FONDS ET TRAVAUX PREPARATOIRES

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence DTU 59.1).

Anciennes peintures : lessiver, rincer, laisser sécher. Eliminer les parties de faible adhérence. Dépoussiérer les surfaces le nécessitant. Dépoussiérer, reboucher et dérouiller si besoin.

Anciennes peintures en mauvais état : décapage.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

MISE EN ŒUVRE

EXEMPLES DE TRAVAUX NEUFS		
	Primaire	Finition
Bois et dérivés	1 c. PLANIDECO PRIM	1 à 2 c. PLANIDECO SATIN 2010
Métaux ferreux	1 c. PRIMER METAL	1 à 2 c. PLANIDECO SATIN 2010
Métaux non ferreux	1 c. PRIMER NON FERRO	1 à 2 c. PLANIDECO SATIN 2010
TRAVAUX DE RENOVATION		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Retoucher les parties mises à nu avec le primaire approprié, reboucher les fentes du bois si nécessaire. Appliquer 1 à 2 couches de PLANIDECO SATIN 2010 (selon teinte initiale du support). 		

La présence notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sur fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présence notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.