



Définition

Peinture satinée d'aspect poché fin arrondi à base de résines alkydes en émulsion en phase aqueuse

Destination

- Intérieur
- Surfaces murales et boiseries
- Travaux de finition soignée

Qualités dominantes

- Aspect satin raffiné
- Confort d'utilisation
- Lessivable

Caractéristiques générales

Classification AFNOR	: Famille I classe 4a/7b2 (NF T 36-005).
Subjectiles	: Plâtre et dérivés, panneaux de plâtre enrobé de carton, enduit à l'eau, enduit de ciment, béton, béton cellulaire, panneaux de particules, bois. Anciennes peintures propres, adhérentes et matées.
Liant	: Résines alkydes et copolymères acrylique en émulsion
Pigment	: Dioxyde de titane rutile.
Diluant	: Eau.
Divers	: Matières minérales neutres.
Extrait sec en poids	: Blanc/base W : 56 % ± 2.
Extrait sec en volume	: Blanc/base W : 43 % ± 3.
Masse volumique	: 1,35 ± 0,05 g/cm ³ .
Rendement en surface	: 10-11 m ² /l.
Brillant spéculaire	: 18 à 25 GU à 60° après 7 jours de séchage selon norme NF EN ISO 2813.
Aspect du produit sec	: Satiné moyen.
Résistance à l'abrasion humide	: Classe 1 selon NF EN 13300 après 28 jours de séchage (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 frottements).
Conformité aux spécifications	: Étiquetage environnemental : A+ * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (fortes émissions).





C.O.V.	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l. Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V.
Conservation	: Conserver en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.
Teintes	: Existe en Bases W (= blanc), M et C pour réalisation des teintes avec le système à teinter LEVIS.
Outils	: - Surfaces murales : brosse synthétique phase aqueuse, rouleau polyester tissé 9-13 mm, pistolet pneumatique et airless (gicleur : 018-021, pression : 100-150 bar). - Boiseries pour une bonne tension du film de peinture : brosse synthétique phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 4 mm, ou rouleau polyester tissé 6 mm ou 9 mm.
Nettoyage des outils	: A l'eau immédiatement après emploi.
Dilution	: Prêt à l'emploi. Possibilité de diluer à l'eau la 1 ^{ère} couche jusqu'à 5 %. Pistolet pneumatique : dilution à l'eau 5 à 10 % maximum.
Temps de séchage à 23°C et 50 % H.R.	: Sec : 6 heures – Recouvrable : 12 heures La température ambiante et l'Humidité Relative (H.R.) de l'air influent sur le temps de séchage.
Conditions d'application	: - En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70 % d'humidité relative.
Sécurité	: - Doit être déposé – Ne pas tirer. : Voir la fiche de données de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de données de sécurité par internet www.quickfds.com (fournisseur Akzo Nobel – puis sélectionner Akzo Nobel Decorative Paints Deco France S.A.).





Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence NF DTU 59-1).

Matériaux neufs : Dépoussiérer, égrener, reboucher si nécessaire. Sur plâtre très lisse et dur, poncer pour le rendre rugueux. Sur bois : brosser, dépoussiérer, dégraisser et poncer les surfaces rugueuses

Sur ancienne peinture bien adhérente : lessiver, rincer, laisser sécher. Eliminer les parties de faible adhérence. Dépolir les surfaces le nécessitant. Retoucher si besoin. Dépoussiérer, éliminer les anciens badigeons par lavage à l'eau.

Sur ancienne peinture mal adhérente : décapage par tout moyen approprié.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

Supports à base de liants hydrauliques, enduits en plâtre et matériaux dérivés du plâtre

EXEMPLES DE TRAVAUX NEUFS		
Subjectiles	Primaire	Finition
Plâtre et dérivés	1 couche d' AMBIANCE SATIN COLOR dilué à 5 % d'eau	2 couches AMBIANCE SATIN COLOR
Béton et supports à base de liants hydrauliques	1 couche d' AMBIANCE SATIN COLOR	
Bois et dérivés (travaux courants)	1 couche d' EXPONIA DECO PRIM	
EXEMPLES DE TRAVAUX DE RENOVATION		
<ul style="list-style-type: none">1 couche d'AMBIANCE SATIN COLOR ou 1 couche d'EXPONIA DECO PRIM1 à 2 couches d'AMBIANCE SATIN COLOR.		
CONSEILS UTILES		
<ul style="list-style-type: none">Afin d'optimiser l'opacité, il est recommandé de teinter le primaire pour les teintes de finition pures ou très saturées.Une différence de blancheur de l'AMBIANCE SATIN COLOR peut être observée si des surfaces adjacentes sont recouvertes d'une peinture acrylique en phase aqueuse.AMBIANCE SATIN COLOR appliqué en blanc/base W a une tendance au jaunissement du fait de sa composition (alkyde en émulsion). Ce jaunissement sera plus prononcé sur des surfaces à l'abri de la lumière.Sur plâtre et dérivés fortement hétérogènes (plaques de plâtre à épiderme cartonné par exemple) ou insuffisamment cohérent (poudreux), prévoir l'application d'une couche d'impression isolante et nourrissante d'EXPONIA DECO PRIM ou de PLANIDECO PRIM.		

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 7 – Septembre 2020

