



Définition

Peinture mate sans tension à base de résines oléo-acryliques en phase aqueuse

Destination

- Intérieur
- Plafonds et surfaces murales

Qualités dominantes

- Sans tension de film
- Isole les taches courantes
- Super couvrant

Caractéristiques générales

Classification AFNOR	: Famille I classe 7b2/4a (NF T 36-005).
Subjectiles	: Panneaux de plâtre enrobé de carton, plâtre, enduit de plâtre projeté, panneaux durs de fibres végétales, etc. Anciennes peintures propres, adhérentes et dépolies si nécessaire. Anciens badigeons.
Liant	: Copolymères acryliques en dispersion renforcés avec une résine alkyde en émulsion.
Pigment	: Dioxyde de titane rutile.
Diluant	: Eau.
Extrait sec en poids	: 49 % ± 2
Extrait sec en volume	: 31 % ± 2.
Masse volumique	: 1,36 ± 0,05 g/cm ³ .
Rendement en surface	: ± 11 m ² /l.
Brillant spéculaire	: ≤ 2 GU à 85° après 7 jours de séchage.
Aspect du produit sec	: Très mat.
Résistance à l'abrasion humide	: Classe 1 selon NF EN 13300 après 28 jours de séchage (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 frottements).
Conformité aux spécifications	: Etiquetage environnemental : A+ * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (fortes émissions).
C.O.V.	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l. Ce produit contient au maximum 29 g/l de C.O.V.
Conservation	: Conserver en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.
Teintes	: Existe en Blanc.





Outils	: Brosse synthétique phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 12mm ou polyester tissé 13 mm.
Nettoyage des outils	: Eau immédiatement après emploi.
Dilution	: Prêt à l'emploi.
Temps de séchage à 23°C et 50 % H.R.	: Sec : 3h – Recouvrable : 6h (sur ancien badigeon ou fond présentant des taches, il est Nécessaire d'attendre 24 heures).
Conditions d'application	: - En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70 % d'humidité relative. - Doit être déposé – Ne pas tirer.
Sécurité	: Voir la fiche de données de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de données de sécurité par internet www.quickfds.com (fournisseur Akzo Nobel – puis sélectionner Akzo Nobel Decorative Paints Deco France S.A.).

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence NF DTU 59-1).

Matériaux neufs : se référer aux fiches techniques des couches primaires préconisées.

Anciennes peintures : lessiver, rincer, laisser sécher. Eliminer les peintures de faible adhérence. Dépouliner les surfaces le nécessitant. Dépoussiérer. Reboucher si besoin.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

EXEMPLE DE TRAVAUX	
Sur plaques de parement en plâtre à épiderme cartonné et sur anciens badigeons	Autres supports (plâtre, carreaux de plâtre, panneaux durs de fibres végétales)
Généralement 1 à 2 couches EXPONIA DECO ISOLANT	1 couche EXPONIA DECO PRIM + 1 couche EXPONIA DECO ISOLANT
CONSEILS UTILES	
<ul style="list-style-type: none">▪ Dans le cas d'un support de teinte fortement contrastée, une 2^{ème} couche d'EXPONIA DECO ISOLANT peut s'avérer nécessaire.▪ Sur support extrêmement souillé, faire un essai préalable pour s'assurer de l'efficacité du pouvoir isolant.▪ En cas de débordement en surface murale et que l'on souhaite poser un papier peint, il est recommandé de laisser sécher 24 heures pleines avant la pose du revêtement mural (N.B. : certaines colles amylicées peuvent occasionner une détrempe et une mauvaise adhérence du papier).▪ EXPONIA DECO ISOLANT ne convient pas sur des surfaces murales exposées au frottement.	

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 3 – Février 2018

