



## Définition

Primaire d'accrochage multi supports et isolant des taches, à base de résine époxy cationique.

## Destination

- Intérieur-Extérieur
- Béton, plâtre, métaux non ferreux, faïence, fonds peints, bois (intérieur uniquement)
- Isolant des taches (nicotine, suie, feutre, graffitis ...)


## Qualités dominantes

- Excellente adhérence
- Bloque la plupart des taches
- Recouvrable par peinture phase aqueuse ou solvant mono -composant

## Caractéristiques générales


Classification AFNOR : Famille I classe 10g (NF T 36-005).

Supports		Ponçage Dépoussiérage	Ponçage Dépoussiérage Dégraissage	Dégraissage	Dérochage Rinçage soigné	Egrenage Brossage Dépoussiérage
Bois neufs (intérieur uniquement)	Bois résineux		*			
	Bois gras		*			
	Bois antisiccatif	*				
	Bois tanins	*				
	Médium, contreplaqué, isorel	*				
Métaux	Acier, fonte	Non adapté				
	Acier zingué				*	
	Aluminium				*	
	Cuivre	*				
	Galvanisé (hors bardage)				*	
Matières plastiques	PVC, PVDF, polycarbonate, portes post-formées ou plinthes revêtue de plastique	Non adapté				
Maçonnerie	Plâtre, ciment, béton, plaques de plâtre					*
Fonds peints	Anciennes peintures, lasures (en intérieur) et vernis(en intérieur)	*				
Divers	Faïence murale, verre			*		





<b>Liant</b>	: Ester d'époxy cationique en phase aqueuse.
<b>Diluant</b>	: Eau.
<b>Extrait sec en poids</b>	: 59 % ± 2.
<b>Extrait sec en volume</b>	: 40 % ± 3.
<b>Masse volumique</b>	: ± 1,45 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Rendement en surface</b>	: 13 m <sup>2</sup> /l.
<b>Aspect du produit sec</b>	: Mat velouté.
<b>Epaisseur de film sec</b>	: 30 microns environ.
<b>Conformité aux spécifications</b>	: <b>Etiquetage environnemental : A+</b> * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (fortes émissions).
<b>C.O.V.</b>	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/ g) : 30 g/l. Ce produit contient au maximum 14 g/l de C.O.V.
<b>Conservation</b>	: Conserver en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes chaleurs.
<b>Teintes</b>	: Blanc uniquement. <b>LEVIS FIX ISOL est incompatible avec les colorants ACOMIX.</b>
<b>Outils</b>	: Brosse spéciale phase aqueuse, rouleau polyester tissé 9-13mm (utiliser du matériel neuf ou dédié à ce produit), pistolet pneumatique ou airless (nettoyer le matériel soigneusement avant et après utilisation).
<b>Nettoyage des outils</b>	: Eau.
<b>Dilution</b>	: Prêt à l'emploi pour brosse et rouleau-10-20 % d'eau pour le pistolet pneumatique.
<b>Temps de séchage à 23°C et 50% HR</b>	: Sec : 1h – Recouvrable : 4h. <b>Attendre 24h pour un pouvoir isolant maximum.</b>
<b>Conditions d'application</b>	: - En travaux extérieurs, la température ambiante devra être comprise entre + 5°C et + 35°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative. - En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre + 8°C et + 35°C, et l'hygrométrie devra être inférieure à 70 % d'humidité relative. - Doit être déposé – Ne pas tirer.
<b>Recommandations</b>	: <b>LEVIS FIX ISOL est totalement incompatible avec d'autres peintures même à l'état de traces (apparition immédiate de grains).</b>
<b>Sécurité</b>	: Voir la fiche de données de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de données de sécurité par internet <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> (fournisseur Akzo Nobel – puis sélectionner Akzo Nobel Decorative Paints Deco France S.A.).





## Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence NF DTU 59-1).

**Anciennes peintures** : lessiver, rincer, laisser sécher. Eliminer les peintures de faible adhérence. Dépouliner les surfaces le nécessitant et reboucher si besoin. Dépoussiérer.

**Anciennes peintures en mauvais état** : décaper par tout moyen approprié.

En cas d'ancien revêtement de façade fortement encrassé ou **tagué**, prévoir au préalable l'application d'un nettoyant façade selon les recommandations du fabricant, suivi d'un rinçage soigné.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

### EXEMPLES DE TRAVAUX NEUFS

#### En intérieur :

Plâtre et dérivés

- 1 couche **LEVIS FIX ISOL** + 1 ou 2 couches de finition **AMBIANCE MAT COLOR** ou **AMBIANCE VELOURS COLOR** ou **AMBIANCE SATIN COLOR**

Bois : Après dégraissage soigné 1 couche **LEVIS FIX ISOL+2 couches ACRYLEVIS TX MAT** ou **ACRYLEVIS TX SATIN**

#### En extérieur :

- 1 couche **LEVIS FIX ISOL** en tant qu'isolant des tags+ toute finition usuelle de façade

### EXEMPLES DE TRAVAUX DE RENOVATION

- Pochonnage des zones tachées ou enduites à l'aide de **LEVIS FIX ISOL** + 1 à 2 couches de finition (Lorsque la fonction isolante des taches est requise attendre 24 h avant de recouvrir)

### CONSEILS UTILES

- **LEVIS FIX ISOL** peut être recouvert par des laques **ACRYLEVIS TX MAT** ou **ACRYLEVIS TX SATIN** ou **LAK LEVIS LUX** ou **LAK LEVIS SATIN**.
- **LEVIS FIX ISOL ne convient pas sur matières plastiques (PVC, polycarbonate...) ainsi que plinthes revêtues de plastique et portes post formées**
- **LEVIS FIX ISOL ne convient pas sur bardage galvanisé ou pré laqué.**
- **Pour le blocage des tâches très difficiles** : effectuer un pochonnage en débordant de 10 cm sur le pourtour de la tache. Laisser sécher 24 heures et appliquer une couche générale de **LEVIS FIX ISOL**.
- **LEVIS FIX ISOL ne convient pas sur ancien badigeon.**
- **LEVIS FIX ISOL doit impérativement être recouvert par un système peinture en intérieur et en extérieur.**

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

VERSION 4 – MARS 2021

