



## Définition

Impression opacifiante régulatrice d'humidité pour la protection et décoration du bois en phase solvant

## Destination

- Intérieur et extérieur
- Bois massifs et matériaux dérivés du bois
- Anciennes peintures ou lasures alkydes

## Qualités dominantes

- Microporeux
- Recouvrable par des finitions acryliques et alkydes
- Pénétrant et nourrissant

## Caractéristiques générales

<b>Classification AFNOR</b>	: Famille I classe 4a (NF T 36-005).
<b>Subjectiles</b>	: Bois et dérivés.
<b>Liant</b>	: Résines alkydes.
<b>Solvant</b>	: Hydrocarbures aliphatiques.
<b>Extrait sec en poids</b>	: 72 % ± 2.
<b>Extrait sec en volume</b>	: 51 % ± 3.
<b>Masse volumique</b>	: 1,48 ± 0,05.
<b>Rendement en surface</b>	: 10 à 14 m <sup>2</sup> /l.
<b>Conformité aux spécifications</b>	: <b>Etiquetage environnemental : A+</b> * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (fortes émissions).
<b>Teintes</b>	: Blanc.
<b>Outils</b>	: Brosse de préférence, Rouleau laqueur laine 4 mm.
<b>Nettoyage des outils</b>	: White spirit.
<b>Temps de séchage à 23°C et 50 % H.R.</b>	: Sec : 8 heures – Recouvrable : 24 heures.
<b>C.O.V.</b>	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/l. Ce produit contient au maximum 310 g/l de C.O.V.
<b>Conservation</b>	: Conserver en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.
<b>Conditions d'application</b>	: - En travaux extérieurs, la température ambiante devra être comprise entre + 5°C et + 35°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative. - En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre + 8°C et + 35°C, et l'hygrométrie devra être inférieure à 70 % d'humidité relative.





## Sécurité

: Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Voir la fiche de données de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de données de sécurité par internet [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) (fournisseur Akzo Nobel – puis sélectionner Akzo Nobel Decorative Paints Deco France S.A.).

## Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence NF DTU 59-1).

Se référer aux fiches techniques des couches primaires préconisées.

Anciennes peintures : lessiver, rincer, laisser sécher. Eliminer les peintures de faible adhérence. Dépolir les surfaces le nécessitant. Reboucher et dérouiller si besoin. Dépoussiérer.

Anciennes peintures en mauvais état sur bois: décaper par tout moyen approprié.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

TRAVAUX NEUFS			
	Aspect	Primaire	Finition
EXTERIEUR	Satine	1 couche de <b>LEVIS PRIMER BOIS</b>	2 couches de <b>DUOL SATIN</b> ou 2 couches de <b>DUOL ACRYL SATIN</b>
	Brillant		2 couches de <b>LAK LEVIS LUX</b>
INTERIEUR	Satine		2 couches de <b>LAK LEVIS SATIN</b>
	Mat		2 couches de <b>ACRYLEVIS TX MAT</b>
TRAVAUX DE RENOVATION			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Retoucher les zones mises à nu avec <b>LEVIS PRIMER BOIS</b>, puis poursuivre avec le système retenu.</li> </ul>			
CONSEILS UTILES			
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'humidité des bois ne devra pas excéder 18 % pour les bois massifs exposés en extérieur. En intérieur l'humidité ne devra pas excéder 12 %.</li> <li>Les travaux d'enduisage sur boiseries extérieures ne sont pas visés par le DTU 59-1. Ils sont donc à proscrire.</li> <li>Ne jamais imprimer des bois traités à l'huile.</li> <li>Sur bois très gras tels que Niangon et Teck ou anti siccatis tel que l'Iroko prévoir un dégraissage très soigné au diluant synthétique puis application d'une couche de <b>ULTRAVERNIS HARDING</b> dilué à 15% de White Spirit.</li> </ul>			

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 10 – Août 2019

