



Définition

Fixateur opacifiant mat à base de résines acryliques en phase aqueuse pour façades

Destination


- Extérieur
- Façades
- Particulièrement recommandé sous les revêtements de façade structurés

Qualités dominantes

- Aspect granité
- Réduit la porosité du support
- Facilite l'accroche de la finition

Caractéristiques générales

Classification AFNOR	: Famille I classe 7b2 (NF T 36-005).
Subjectiles	: Béton, enduit hydraulique, anciennes peintures ou R.P.E. en bon état.
Liant	: Copolymère acrylique en dispersion.
Pigment	: Dioxyde de titane.
Solvant	: Eau.
Divers	: Matières minérales neutres.
Extrait sec en poids	: 61 % ± 2.
Extrait sec en volume	: 44 % ± 3.
Masse volumique	: 1,44 ± 0,05.
Rendement en surface	: 6-7 m ² /l.
Aspect du produit sec	: Mat.
Teintes	: Blanc.
Outils	: Brosse, Rouleau polyamide méché 18-24 mm ou polyamide texturé 12-18 mm selon le support.
Nettoyage des outils	: A l'eau immédiatement après l'emploi.
Dilution	: Prêt à l'emploi – 5 à 10% d'eau sur fond absorbant ou structuré.
Temps de séchage à 23°C et 50% H.R.	: Sec : 3 heures – Recouvrable : 6 heures.
C.O.V.	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30g/l. Ce produit contient au maximum 6 g/l de C.O.V.
Conservation	: Conserver en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures





- Conditions d'application** : En travaux extérieurs, la température devra être comprise entre + 5 et + 35°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'Humidité Relative.
- Recommandations** : Bien remuer le produit avant l'emploi.
- Sécurité** : Voir la fiche de données de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de données de sécurité par internet www.quickfds.com (fournisseur Akzo Nobel – puis sélectionner Akzo Nobel Decorative Paints France S.A.).

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence NF DTU 59-1) et de la norme NF P 84-404 (référence NF DTU 42-1).

Anciennes peintures : dans tous les cas : gratter, brosser, dépeussier. Eliminer les salissures et anciennes peintures peu adhérentes.

Anciennes peintures en mauvais état : décaper par tout moyen approprié.

En cas d'application d'un revêtement d'imperméabilité, la décision de conserver l'ancien revêtement devra dans tous les cas faire l'objet d'une étude préalable. En son absence, le décapage des anciens fonds est obligatoire.

Les surfaces recouvertes de micro-organismes recevront un traitement anticryptogamique selon les prescriptions du fabricant.

En cas d'ancien revêtement fortement encrassé, prévoir un nettoyage et rinçage par lavage haute pression, et laisser sécher au moins 48h au préalable.

Réparer les enduits défectueux, crevasses, éclats, fers à béton apparents.

Pour le traitement des fissures, utiliser un mastic acrylique compatible SNJF catégorie F 12.5 P.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

EXEMPLES DE TRAVAUX NEUFS

- Appliquer 1 couche de **LEVISFIX GRANITÉ**
- Terminer avec 1 ou 2 couches, au choix, de : **LEVISCRYL MAT, LEVISCRYL SATIN, LEVISCRYLOXANE 10C, LEVISCRYL G 400, LEVISCRYL RS 600, LEVISCRYL RS 700, LEVISCRYL ONE**, système **LEVISCRYL IMPER TL**.

Consulter les fiches techniques des finitions pour les consommations et le nombre de couche approprié.

CONSEILS UTILES

- Ne pas recouvrir **LEVISFIX GRANITÉ** par des peintures solvantées à base de pliolite.
- En cas de contraste prononcé, l'application de 2 couches de finition reste conseillée. Dans ce cas, **LEVISFIX GRANITÉ** apporte le complément d'opacité nécessaire à l'obtention d'un aspect parfaitement uniforme.
- Ne pas utiliser **LEVISFIX GRANITÉ** sur pâte de verre/grès cérame et sur mortier de plâtre extérieur.
- Sur fond très pulvérulent ou très farinant, utiliser **SAPTOFIX**

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 4 – Août 2019

