



Définition

- Peinture mate à base de résines Hydro-Pliolite® en phase aqueuse pour système D2

Destination

- Extérieur
- Façades
- Milieu rural, urbain, industriel et maritime

Qualités dominantes

- Application agréable
- Respirant
- Opacifiant et garnissant

Caractéristiques générales

Classification AFNOR	: Famille I classe 7b2 (NF T 36-005).
Subjectiles	: Enduit de ciment, béton, béton cellulaire, fibrociment, briques. Anciennes peintures acryliques, vinyliques ou à la pliolite, R.P.E., propres, adhérentes mates non fissurés. Ne pas appliquer sur des supports plâtre et ITE.
Liant	: Copolymère acrylique en dispersion.
Pigment	: Blanc : Dioxyde de titane non farinant.
Diluant	: Eau.
Divers	: Matières minérales neutres et agents stabilisants.
Extrait sec en poids	: Blanc (base W) : 64% ± 2.
Extrait sec en volume	: Blanc (base W) : 46% ± 2.
Masse volumique	: Blanc (base W) : 1,51 ± 0,05 g/cm ³ .
Rendement en surface	: 170g/m ² (7-9 m ² /l).
Brillant spéculaire	: 1GU à 85° après 7 jours de séchage.
Aspect du produit sec	: Mat.
Epaisseur de film sec	: En moyenne 70 micromètres.
C.O.V.	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l. Ce produit contient au maximum 28 g/l de C.O.V.
Conservation	: 2 ans minimum en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.
Teintes	: Teintes du nuancier FACADES réalisables au moyen de la machine à teinter LEVIS à partir des bases W (blanc), M et C.
Outils	: Brosse, Rouleau polyamide méché 18/24 mm, Rouleau polyamide texturé 13-18mm, airless (gicleur : 021-027 – pression : 150 bar).
Nettoyage des outils	: A l'eau immédiatement après emploi.
Dilution	: Prêt à l'emploi. Au pistolet sur support très absorbant en première couche quelque % D'eau (10% maximum).





- Temps de séchage à 23°C et 50 % H.R.** : Sec : 3 heures – Recouvrable : 12 heures. La température ambiante et l'Humidité Relative de l'air influent sur le temps de séchage.
- Conditions d'application** : - En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative.
- Ne pas traiter : les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, par temps pluvieux ou par vent fort, les surfaces en cours de dégel ou en cas de risque de gelée pendant le séchage.
- Ne jamais arrêter le travail au milieu d'un panneau.
- Sécurité** : Voir la fiche de données de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de données de sécurité par internet www.quickfds.com (fournisseur Akzo Nobel – puis sélectionner Akzo Nobel Decorative Paints Deco France S.A.).

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence NF DTU 59-1) pour un système D3, ou NF P 84-404 (référence NF DTU 42-1) pour un système I1.

Gratter, brosser, dépeindre. Eliminer les parties de faible adhérence, réparer les enduits défectueux ou sonnant le creux, crevasses, éclats, fers à béton apparents. En cas d'ancien revêtement fortement encrassé, prévoir un nettoyage à l'aide de **POLYFILLA PRO S620 NETTOYANT FACADE**. En cas de farinage important et de friabilité excessive, prévoir un lavage haute pression. Au préalable, si présence de micro-organismes, traitement à l'aide de **POLYFILLA PRO S700 SOLUTION** (laisser agir au minimum 24 heures).

Après lavage laisser sécher au moins 48 heures. En cas de décapage chimique des anciens fonds, le décapant devra contenir moins de 0,5 % de paraffine tel que le **POLYFILLA PRO S150 DECAPANT FACADE GEL**. Vérifier les calfeutremments avec les boiseries au mastic acrylique sans plastifiant. Revoir les joints selon les prescriptions de la norme NF P 85-210 (NF DTU 44-1).

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

EXEMPLES DE TRAVAUX NEUFS		
Système E3V2W1A0 selon la norme NF 1062-1 / T 34-722 (classe D2)		
Fonds cohérents et normalement absorbants	1 couche SAPTOLITE HYDRO	1 couche SAPTOLITE HYDRO
Fonds pulvérulents	1 couche SAPTOFIX	2 couches SAPTOLITE HYDRO
EXEMPLES DE TRAVAUX DE RENOVATION		
Dans la plupart des cas	1 couche SAPTOLITE HYDRO*	1 couche SAPTOLITE HYDRO*
Sur fonds très farinant	1 couche SAPTOFIX	2 couches SAPTOLITE HYDRO
(*) La consommation exacte dépend du relief du revêtement existant. La réalisation d'une surface de référence permettra de déterminer celle-ci.		
CONSEILS UTILES		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ne pas appliquer sur plâtre ou sur ITE ou ancien revêtement d'imperméabilité ou enduit plâtre type parisien. ▪ Ne pas ajouter de fongicide. 		

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 06 – Décembre 2016

