



Définition

Sous-couche du procédé d'imperméabilité LEVISCRYL IMPER

Destination

- Extérieur
- Façades

Qualités dominantes

- Grande souplesse de film
- Respirant
- Particulièrement garnissant

Caractéristiques générales

Classification AFNOR	: Famille I classe 7b2 (NF T 36-005).
Subjectiles	: Béton, enduit de ciment, mortier de plâtre type parisien, pâte de verre, grès cérame, et anciennes peintures, après reconnaissance et préparation approprié des fonds.
Liant	: Copolymères en dispersion aqueuse.
Pigment	: Dioxyde de titane rutile.
Diluant	: Eau.
Extrait sec en poids	: 67 % ± 2.
Extrait sec en volume	: 56 % ± 3.
Masse volumique	: 1,33 ± 0,05 g/cm ³ .
Rendement en surface	: 300 à 800 g/m ² (1,6 à 4,4 m ² /l).
Brillant spéculaire	: < 6 GU à 85° selon norme NF EN ISO 2813.
Aspect du produit sec	: Mat.
Teintes	: Blanc. Possibilité de réaliser rapidement des teintes de fond proches des teintes du nuancier FACADES avec le système de mise à la teinte LEVIS.
Outils	: Brosse, rouleau polyamide texturé 12 à 18 mm, pistolet et airless (gicleur 019-021, pression 150 bar) (buse 2,5 mm).
Nettoyage des outils	: A l'eau immédiatement après l'emploi.
Dilution	: Prêt à l'emploi.
Temps de séchage à 23°C et 50 % H.R.	: Sec : 5 heures – Recouvrable : 24 heures pour 500 g/m ² et 36 heures pour 800 g/m ² .
C.O.V.:	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l. Ce produit contient au maximum 30 g/l de C.O.V.
Conservation	: Conserver en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.





- Conditions d'application** : - Ne pas travailler en plein vent ou plein soleil.
- En travaux extérieurs, la température ambiante devra être comprise entre + 5°C et + 35°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative.
- Sécurité** : Voir la fiche de données de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de données de sécurité par internet www.quickfds.com (fournisseur Akzo Nobel – puis sélectionner Akzo Nobel Decorative Paints Deco France S.A.).

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 84-404 (NF DTU 42-1).

La décision de conserver ou non l'ancien revêtement en place devra dans tous les cas faire l'objet d'une étude préalable. En l'absence de celle-ci, le décapage des anciens fonds est obligatoire. Assainir à l'aide d'une solution anticryptogamique selon les prescriptions du fabricant. Les supports présentant des micro-organismes. Nettoyage et rinçage par lavage haute pression, et laisser sécher au moins 48 heures. En cas d'ancien revêtement fortement encrassé, prévoir au préalable une application de **POLYFILLA PRO S620 NETTOYANT FACADE**.

Réparer les enduits défectueux, crevasses, éclats, fers à béton apparents.

Pour le traitement des fissures, utiliser un mastic acrylique compatible SNJF catégorie F 12.5 P.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

Systèmes selon norme EN 1062-1 / T 34-722				
	E4V2W2A3 Classe 11	E5V2W2A3 Classe 12	E5V2W2A4 Classe 13	E5V2W2A5 Classe 14
SAPTOFIX	250 g/m ²	250 g/m ²	250 g/m ²	250 g/m ²
SOUS COUCHE IMPER		300 g/m ²	500 g/m ²	POLYFILLA PRO ARMATURE LISSE 1000 ou ARMATURE STRUCTURÉE 2000 dans 800 g/m ² de SOUS COUCHE IMPER
LEVISCRYL IMPER MAT	300 g/m ²	300 g/m ²	300 g/m ²	300 g/m ²
Ou LEVISCRYL IMPER TL GG	1,5 Kg/m ²	1,5 Kg/m ² *	1,5 Kg/m ² *	1,5 Kg/m ² *
* quantité minimale à déposer au m ²				
CONSEILS UTILES				
<ul style="list-style-type: none">Sur fonds absorbants, remplacer SAPTOFIX par SOUS COUCHE IMPER diluée à 10 % d'eau maximum.Sur mortier de plâtre « type parisien », remplacer SAPTOFIX par PLANIDECO PRIM.Ne pas laisser SOUS COUCHE IMPER non recouverte.Ne pas utiliser à l'intérieur.				

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 11 – Août 2019

