



ULTRAVERNIS ACRYL MAT



DESCRIPTION

Vernis mat acrylique polyuréthane en phase aqueuse.

CLASSIFICATION

AFNOR, Famille I classe 7b2/6a (NF T 36-005).

DOMAINE D'EMPLOI

- Intérieur.
- Boiseries, portes, châssis, lambris, etc.

SUBJECTILES

- Bois bruts ou remis à nu.
- Anciens vernis propres, adhérents et dépolis.

QUALITES DOMINANTES

- Bonne résistance à la griffe et à l'usure
- Aspect mat décoratif
- Lavable
- Incolore non jaunissant
- Faible odeur
- Séchage rapide
- Facile à appliquer
- Bon arrondi

CARACTERISTIQUES

Liant	Copolymère acrylique polyuréthane en dispersion.
Diluant	Eau.
Extrait sec en poids	31 % ± 2.
Extrait sec en volume	28 % ± 3.
Masse volumique	1,04 ± 0,05 à 20°C.
Finesse de broyage	5-6 à la jauge Hegman.
Epaisseur du film sec	En moyenne 20 micromètres.
Résistance à la coulure	Jusqu'à 150 micromètres de film humide.
Réflexion spéculaire	Inférieure à 9 G.U. au brillancemètre Gardner à 85°.
Conformité aux spécifications	- Etiquetage environnemental : *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .
C.O.V.	Valeur limite pour ce produit (cat. A/e) : 150 g/l (2007) – 130 g/l (2010) - ce produit contient au maximum 81 g/l

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conditionnements	2,5 l – 0,75 l.
Conservation	2 ans en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.
Aspect en boîte	Liquide laiteux semi-épais.
Aspect du produit sec	Incolore mat.
Outils	Brosse fibres synthétiques (type Aquaselle), rouleau laqueur, pistolet (gicleur : 2 mm – pression 4 à 5 bar).
Dilution	Prêt à l'emploi.
Nettoyage des outils	Eau immédiatement après emploi ou LEVIS BRUSH CLEANER.
Rendement en surface	12 m ² /l.
Temps de séchage à 23°C et 50 % H.R.	Sec : 1 heure – Recouvrable : 6 à 8 heures
Précaution d'emploi	Bien agiter le produit avant emploi et régulièrement durant l'application.
Recommandations	Conformément au DTU 59-1 paragraphe 6-1, la température devra être supérieure à + 8°C et l'hygrométrie inférieure à 65 % H.R.
Sécurité	Voir la fiche de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de sécurité par internet www.quickfds.com , (fournisseur AKZO NOBEL COATINGS).

RECONNAISSANCE DES FONDS ET TRAVAUX PREPARATOIRES

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence DTU 59-1).

Anciens vernis ou anciennes lasures usées : s'assurer de la bonne adhérence des anciens fonds et de l'absence de cire ou paraffine. S'assurer de l'absence de détrempe à l'alcool à brûler. Si détrempe, le décapage est obligatoire. Lessiver, rincer, laisser sécher. Eliminer les parties de faible adhérence. Dépolir les surfaces le nécessitant, dépolir.

Anciens fonds en mauvais état : décapage au VITAF.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

MISE EN ŒUVRE**EXEMPLES DE TRAVAUX NEUFS**

- 1 couche d'ULTRAVERNIS ACRYL MAT dilué à 10 % d'eau.
- 2 couches (non diluées) d'ULTRAVERNIS ACRYL MAT.

TRAVAUX DE RENOVATION

- Appliquer 2 couches d'ULTRAVERNIS ACRYL MAT.

CONSEILS UTILES

- Bien remuer le produit avant emploi pour obtenir une parfaite homogénéisation.
- Prévoir un léger dépolissage entre couches d'ULTRAVERNIS ACRYL MAT.
- Pour un aspect vernis teinté, appliquer en première couche ULTRALASUR ACRYL.

La présence notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.